

OPTIMA Recykling Sp. z o. o.
26-500 Szydłowiec, ul. Wschodnia 37

www.optimarecykling.pl

Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy
Nr KRS 0000216527
Kapitał zakładowy: 156 000 PLN

NIP: 799-19-02-812
REGON: 673002791
BANK PKO BP S.A. I O/Radom
28 1020 4317 0000 5302 0112 4148

Nr Rejestru GIOŚ: E0000127ZP

TECHNICAL DATA SHEET

OPTIPLÉN – STANDARD + (WTRYSK/INJECTION)

MFI 230° C/2,16kg

Zawartość popiołu / Ash content

Udarność z karbem wg Charpy 23°C (± 2°C)
Charpy V-notched impact strength 23°C (± 2°C)

Moduł Younga /Young's Modulus

Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie
Ultimate tensile strength

Wydłużenie przy zerwaniu /Elongation at break

Gęstość /Density

Gęstość zasypowa / Bulk density

Struktura materiału / Material structure

Kolor / Colour

Filtracja / Filtration / Filtration:

WARTOŚĆ/VALUE	METODA BADANIA / TEST METHOD
5 - 8	ISO 1133
≤ 4%	ISO 3451
3,25 kJ/m ²	ISO 179 - 1
950 Mpa	ISO 527 -1 -2
22,00 Mpa	ISO 527
15,00%	ISO 527
0,97g/cm ³	ISO 1183
0,51 kg/dm ³	OPTIMA RECYKLING
Granulat/Granulate	OPTIMA RECYKLING
czarny - black / mix	OPTIMA RECYKLING
100 um	OPTIMA RECYKLING

The above information is based on the current state of knowledge and experience of the manufacturer.

Due to the variety of factors that can affect processing and use, these data do not absolve processors of responsibility for carrying out their own tests and experiments.

Before using the product, customers and other users should themselves assess whether the product is suitable for the intended use and should also ensure that they can use the product safely and in accordance with the law.

Due to the fact that the regranulate is a product of recycling, the seller does not guarantee the suitability for a particular use / purpose, other than agreed in writing between the parties.

The data contained in the Card do not absolve the customer from the obligation to inspect the product after delivery and to inform about any defects.

The product is not suitable for use in the pharmaceutical / medical and food sectors.

Oddział w Szydłowcu
Gąsawy Rządowe 116,
26-502 Jastrzęb
tel./fax. +48 (48) 629 02 77
e-mail: biuro@optimarecykling.pl

Oddział w Toruniu
ul. Skłodowskiej-Curie 63d
87-100 Toruń
tel./fax. +48 (56) 657 90 35
e-mail: torun@optimarecykling.pl

Oddział w Inowrocławiu
Marcinkowo 12
88-110 Inowrocław
tel./fax. +48 (52) 351 27 96
e-mail: ino@optimarecykling.pl